No imprima este documento si no es realmente necesario. Responsabilidad con el Medio Ambiente.

Ficha técnica de producto
Familia: Revestimientos SERIE-R
Producto: R-700

PRODUCTO

Revestimiento pétreo liso mate formulado con alto contenido en resina y pigmentos minerales, ideal para la protección y decoración de fachadas. Presenta gran resistencia a las condiciones ambientales propias de exterior, si bien por sus características puede ser perfectamente empleado para acabados decorativos en interior. R-700 está disponible en blanco y 26 colores. Ofrece la posibilidad de formular más de 5.000 colores adicionales de diversas cartas de referencia con el empleo de R-700 BASES TINTOMÉTRICAS y de MURO SISTEMA TINTOMÉTRICO.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico de 12 L , 4 L y 750 ml* (*sólo colores MARRÓN 32, ALBERO MAESTRANZA 222 y ROJO INGLÉS 228).

ALMACENAMIENTO

En su envase original sin abrir, almacenado a temperaturas comprendidas entre 10ºC - 25ºC y resguardado de la intemperie y la luz directa del sol se garantiza una estabilidad de un año.

PROPIEDADES

- Resistencia a la lluvia y frote en húmedo - Alta resistencia a la radicación solar - Alto poder de cubrición .

MODO DE EMPLEO

A) **Preparación del soporte y del producto:** La superficie a pintar debe estar limpia, seca y libre de restos de pintura y enlucido mal adheridos. También debe tener cierta porosidad. Si existen mohos sobre el soporte deben ser eliminados empleando un producto apropiado antes de pintar. Las diluciones que a continuación se detallan responden de forma general a los casos más habituales. La dilución exacta debe determinarse en cada caso concreto en función de la herramienta de aplicación elegida y las condiciones del soporte. Homogeneizar bien la mezcla después de diluir.

Aplicación sobre soportes no pintados de yeso, cemento, escayola, masillados, pladur y fibrocemento. Es importante esperar cuando proceda el tiempo de fraguado del soporte antes de pintar, que suele ser de unos 30 a 60 días. Si el soporte presenta problemas de salitre y alcalinidad (algo habitual en soportes de cemento, masillados y de yeso) es altamente recomendable aplicar una imprimación como MURO FIJADOR SINTÉTICO D-80 o similar, ya que de lo contrario podrían aparecer manchas blancas que suelen contrastar especialmente con el color aplicado. Aplicar luego el revestimiento, al menos 2 capas, diluyendo con un 5-10% de agua para todas las capas.

- Sobre soportes nuevos sin problemas de salitre o alcalinidad puede aplicarse una imprimación tipo MURO FIJADOR ACRÍLICO D-30, aplicando posteriormente una capa de revestimiento diluida con un 5-10% de agua. En caso de no haber aplicado previamente imprimación la dilución para la primera capa deberá realizarse con un 20-30% de agua, diluyendo con un 5-10 % para el resto de capas. Aplicar al menos dos capas.

- Sobre superficies ya pintadas y en buen estado aplicar todas las capas diluyendo con un 5-10% de agua. Aplicar al menos dos capas.

B) **Aplicación del producto:** Debe tenerse en cuenta que la durabilidad del color dependerá en gran medida del tipo de color elegido. Este producto puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola convencional. Cuando se aplica a pistola las diluciones suelen ser mayores que las ya indicadas. Las herramientas deben ser limpiadas con agua antes de que seque la pintura. No aplicar si se prevén lluvias en las siguientes horas tras la aplicación ni a temperaturas inferiores a 10ºC. No se recomienda lavar la superficie pintada hasta transcurridos al menos 4 semanas.

IMPORTANTE: Debido al alto centenido en resina, pigmentos y componenetes coadyuvantes de este producto es posible que durante el periodo de curado de la película de pintura (aprox. 10-15 días de duración) se produzcan manchas ligeramente oscuras a modo de chorreos y salpicaduras, especialmente visibles en los colores más intensos, causadas por lluvias, agua de riego, rociadas o condensaciones. No se trata de un defecto en el producto sino de algo característico de este tipo de revestimientos. Es un fenómero que ocurre a veces. Para minimizarlo conviene evitar las situaciones ambientales antes mencionadas. No obstante las manchas pueden desaparecer poco a poco conforme la pintura seque con el transcurso de los días o bien después de una lluvia abundante.

DATOS TÉCNICOS

Densidad (depende del color)	1,55 ± 0,10 Kg/litro
Tiempo de secado (a 22ºC y humedad relativa del 40%)	2 h al tacto. Repintado: 24 h Lavable a las 4 semanas.
Resistencia al frote húmedo	Al menos 10.000 d.p.
pH (depende del color)	8,2± 0,6
Rendimiento (será menor en los soportes más absorbentes)	Aprox. 7 m2/litro y capa

La información detallada en la presente ficha técnica está basada en ensayos y análisis realizados en el laboratorio de MUROQUIMICAS, S.L. Si precisa información adicional contacte con nosotros.
El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican en el presente documento. Es responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas a fin de cumplir con las exigencias establecidas en la legislación vigente.

MUROQUIMICAS, S.L. | C/La Innovación, 12, 41805 Benacazón (Sevilla) |
Tel. +34 955 709 969 | Fax: +34 955 709 968 |www.muroquimicas.com | muro@muroquimicas.com

Ficha técnica de producto
Familia: Revestimientos SERIE-R
Producto: R-700

PELIGROS y CONSEJOS DE PRUDENCIA: P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes de su uso. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501 Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con la normativa vigente nacional. EUH208 Contiene mezcla (3:1) de : 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6]. Puede provocar una reacción alérgica. EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos se seguridad.

MUROQUIMICAS, S.L. | C/La Innovación, 12, 41805 Benacazón (Sevilla) |
Tel. +34 955 709 969 | Fax: +34 955 709 968 |www.muroquimicas.com | muro@muroquimicas.com